

AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

AURO Barrträlut Nr 401

Produkt/Användningsområde

AURO Barrträlut Nr 401 är en färdig att använda, lätt pigmenterad lut till förbehandling och bevarande av nyslipat barrträ, företrädesvis golv, innan en slutbehandling göres med Auro Träsåpa Nr 403* eller Auro Träsåpa, vit Nr 404*. Användbar endast inomhus och endast för barrträ.

Innehåll

Framställd av vatten, titanoxid (pigment), släckt kalk, kalilut, methylcellulosa, xanthan gummi, och Montmorillonit salter. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Vit, transparent vit när den torkar. *OBS:* pga av att produkten har ett alkaliskt innehåll kan färgförändringar uppträda på den behandlade ytan, som även kan uppträda vid användandet av samma träslag. Testa därför först med en provstrykning för att fastställa hur detta utfaller.

Appliceringsmetoder

- Strykes med en pensel med syntetisk eller blandad borst t.ex. Orel eller Orel-mix .
- Rollas med finstrukturerad skumplastroller.
- OBS använd endast verktyg som tål lut (alkaliskt).

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Kan behandlas med Auro Träsåpa Nr 403* eller Auro Träsåpa, vit Nr 404* efter 4-16 timmar, beroende på luftcirkulation, luftfuktighet och temperatur.
- Torktiden är avsevärt längre vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning.

Riskklass	Frätande: Innehåller kalilut < 2%. GGVS 8/42c. UN-Nr. 1814.
Densitet	1,05 g/ml
Viskositet	Ca 14 sekunder (DIN4 mm) vid 20° C.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med vatten.
Åtgång	Ca. 0,1 – 0,15 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod, ytstruktur och träslag. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktögsrengöring	Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med vatten innan verktygen har torkat. <i>OBS.</i> Torka också omedelbart upp stänk med vatten och trasa.
Lagring	Minst 24 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt men frostfritt.
Förpackningsmaterial	Plastdunk (polyetylen). Tom förpackning kan återvinnas och lämnas därför till källsortering.
Avfallshantering	Torkade produktrester kan komposteras. Dock förbjuder svensk lag detta. Följ därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 200115, EAK-beteckning: Lut.
Observera (Säkerhetsinformation)	Produkten reagerar alkaliskt, tex som kalk och cement. Frätande. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta genast läkare. Visa om möjligt etiketten.

Användningsföreskrifter

- Lägsta bearbetningstemperatur 10 °C

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad

AURO Nr 401

AURO Barrträlut Nr 401

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

Nytt barrträ, äldre ej gulnat barrträ inomhus, eller nerslipat barrträ tills eventuell gulningen är borta.
EJ användbart på lövträ eller golv gjorda av ändträbitar – mycket stor risk att det sväller upp.
Undvik att använda på ytor där man måste applicera ovanför huvudet.

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara fast, torrt, rent, fettfritt, kemiskt neutral och inte innehålla ämnen som kan slå igenom.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Förberedelser av underlag:

- Slipa kanter runda. Rengöra ytan och finslipa (Korn 120 eller mindre).
- Avlägsna allt damm noggrant, tex med dammsugare och fin borste.
- Tvätta rent partier som har högt hartsinnehåll med Auro Alkoholörtunning Nr 219*.

2.2 Grundbehandling:

- Skydda/täck noggrant omgivande partier som inte skall behandlas med skyddspapper.
- Använd gummihandskar och skyddsglasögon.
- Håll inte över barrträleten i behållare av metall.
- Rör om AURO Barrträlut Nr 401* grundligt. Applicera med ett luttåligt verktyg i träets längdriktning till ett jämt och mättat skikt. Håll inte ut produkten på underlaget.
- Tänk på att ofta röra om barrträleten under arbetets gång.
- Eventuella pölbildningar fördelas om till övriga omättade områden eller tas upp.
- Låt torka ordentligt och se till att tillräcklig luftväxling finns för handen.
- Beträd inte ytan innan den har torkat ordentligt.

2.3 Slutbehandling:

- För att erhålla en förstklassig yta, rekommenderas en lätt mellanslipning med t.ex. sandpapper eller slipraster (minst kom 180 - 220). Använd dammskydd för mun och näsa och avlägsna allt slipdamm noggrant.
- Slutbehandling göres med Auro Träsåpa Nr 403* eller Auro Träsåpa, vit Nr 404*.
- Använd endast träsåpa - ej lämpliga såpor kan orsaka missfärgningar.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Förberedelse av underlag:

- Avlägsna fullständigt befintliga yta ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO Avlutningspasta Nr: 461* eller med hjälp av motsvarande lämpliga produkter eller metoder.
- Rengöra ytan och finslipa (Korn 120 eller mindre) och damma av ordentligt.

3.2 Grundbehandling: Som under punkt 2.2.

3.3 Slutbehandling: Som under punkt 2.3.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad



Frätande

Innehåller Kalilut

Potassium hydroxide <5% EG-nr:215-181-3, (CAS:1310-58-3).
Starkt frätande. Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd lämpliga, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Tag genast av nedstänkta kläder.