

AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

AURO Bivaxstrykbalsam Nr LM981

Produkt/Användningsområde

AURO Bivaxstrykbalsam Nr LM981 är en transparent lösningsmedelhaltig bi- och växtvax som förskönar och skyddar ytor av trä (främst möbler), kork och oglaserade klinkers inomhus med normalt slitage.

Innehåll

Vegetabiliskt lösningsmedel orange sweet ext., linolja, lin- och ricinstandolja, bi- och carnaubavax, quellton, torkmedel (blyfritt), och alkohol. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Transparent, ger träytan en lätt honungsnyans.

Appliceringsmetoder

- Med en trasa eller maskinellt med en polermaskin.
- Penselstrykning, rollas eller sprutas (tryckluft, airless, airmix etc.).

Sprutas	Air Coat	Tryckluft	HVLP
Apparat	GM 2600/Wagner	Sata LM-92	Fine Coat/Wagner
Spruttryck	50-60 bar	-	1 – 1,5 bar
Lufttryck	1,5 - 2 bar	2 -2,5 bar	1 bar
Munstycke	9/40	1,0-1,3 mm	1,2 mm

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Polerbar(glansgrad sidenmatt) efter ca.20 – 60 min , (glansgrad sidenglänsande) inom 1 – 4 timmar.
- Slutlig genomhärdning uppnås efter 2 – 4 veckor. Behandla ytorna varsamt och utsätt dem inte för fukt under denna tid.
- Hög luftfuktighet, låga temperaturer eller för stora förbrukningsmängder kan förlänga torktiden avsevärt.
- Torkningen sker via luftens syrehalt, se till att det finns god luftcirkulation

Riskklass	VbF AII (antändlig). Flampunkt: 48 °C.
Densitet	0,90 g/cm ³
Viskositet	15 sekunder (DIN 4 mm) vid 20 °C.
Förtunning	Färdig för användning. Kan spädas med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*.
Åtgång	Ca. 0,05 l/m ² . Förbrukningen påverkas starkt av underlagets sugning. Exakt förbrukning testas på objektet
Verktögsrengöring	Stryk ur verktygen och rengör omedelbart med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*.
Lagring	Minst 24 månader i oöppnad behållare. Lagras svalt men frostfritt.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Intorkade produktrester kan komposteras. Dock förbjuder svensk lag detta. Följ därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på Din ort. Flytande rester: EAK-Code 200112, EAK-beteckning: Färg.
Observera (Säkerhetsinformation)	Indränkta trasor kan självantända pga de torkande oljorna som finns i produkten. Bred ut trasorna för torkning eller förvara i tät försluten bleckbehållare. Förvaras oåtkomligt för barn.

Användningsföreskrifter

- Bearbetningstemperatur minst 10°C. Virkets fukthalt får ej överstiga på barrträ 15% och på lövträ 12%.
- Rör om produkten ordenligt före användning.
- Undvik direkt solljus och fuktpåverkan under appliceringen.
- Efter torktiden passerats är vaxytan inte längre polerbar.
- Verktyg för polerarbetet: polertrasor som ej luddar (Bomull/linne), polerborste eller polerhättor av lammull.
- Underhållsnyansen är cirka 2 till 4 år, kortare tid för utsatta och starkt belastade ytor.
- För optimalt skydd rekommenderar vi en regelbunden översyn och en eventuell förbättring av skadade partier.
- Testad enligt DIN EN 71 del 3 och DIN 53160, motståndskraft mot saliv och svett.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid behandling av t.ex. plywood och liknande material.

AURO Nr LM981

Auro Norden AB

Kristianstadsvägen 4:90
277 31 Kivik

Tel: 0414 – 720 16
Fax: 0414 – 724 30

Org-Nr. 556637-0267
www.auronorden.com
E-mail: info@auronorden.com

AURO Bivaxstrykbalsam Nr LM981

1 UNDERLAG

- 1.1 Lämpliga underlag:** Alla träslag och trämaterial, kork, oglaserat kakel, linoleum och natursten.
- 1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:** Underlaget måste vara fast, jämt, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt och rent.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

- 2.1 Underlag:** Trä och trämaterial samt kork.

2.1.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör underlaget noggrant, fukta eventuellt ytan med svamp och finslipa (t.ex korn 120). Avlägsna allt damm noggrant.

2.1.2 Grundbehandling:

- Normalt sugande underlag grunderas med Auro Naturhartsolja-Impregnering Nr 121*.
- Starkt sugande underlag (tex kork) grunderas med Auro Hårdolja-Impregneringsgrund Nr 126*.
- Svagt sugande underlag grunderas med Auro Grundolja Nr 122* (lösningsmedelsfri).

2.1.3 Slutbehandling:

- Applicera AURO Bivaxstrykbalsam Nr LM981 tunt och jämt utan ränder och polera ytan inom den rekommenderade torktiden (max 24 timmar).
- Efter torktidens utgång, är vaxytan ej längre polerbar.

- 2.2 Underlag:** Oglaserat kakel, linoleum och natursten.

2.2.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör underlaget ordentligt från smuts med tex Auro Växtsåpa Nr 411* eller Auro Lack- och lasyrrengöring Nr 435*.

2.2.2 Grundbehandling:

- Bortfaller vid linoleum, i övrigt, enligt punkt 2.1.2.
- Observera att på grund av stora skillnader i olika oglaserade kakels sugförmåga, måste man först testa detta.

- 2.2.3 Slutbehandling:** Som under punkt 2.1.3, men applicera extremt tunt.

3 APPLICERING VID RENOVERING

- 3.1 Underlag:** Underlag med ytskikt (lackerade).

3.1.1 Förberedelser av underlag:

- Avlägsna befintligt ytskikt ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO Avlutningspasta Nr 461* eller med hjälp av motsvarande lämpliga produkter eller metoder.
- Neutralisera eventuella alkalirester noggrant, rengör, finslipa och damma av ordentligt.

3.1.2 Grundbehandling:

- Som under punkt 2.1.2.

3.1.3 Slutbehandling:

- Som under punkt 2.1.3.

3.2 Underlag:

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Rengör noggrant ytan med mild ljummen lösning av Auro Lack- och lasyrrengöring Nr 435*.
- Fläckar i vaxskiktet tas bort med AURO Växtsåpa Nr 411*. Se upp med garvsyrerika träslag (tex ek) använd här hellre Auro Växtbalsamförtunning Nr 191*.

3.2.2 Slutbehandling:

- Som under punkt 2.1.3.

3.3 Underlag:

- Vaxade ytor, kraftigt nerslitna.

- Om befintlig vaxad yta är kraftigt nersliten eller skadad är det nödvändigt att bygga upp hela eller delar av ytan igen.
- Efter att tagit bort befintlig yta med t.ex. AURO Vaxbalsamrengöring Nr: 421*, börja om enligt punkt 2.

4 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Efter ytbehandlingen ovan bör man under de följande 4-6 veckorna, undvika att utsätta de vaxade ytorna för stående fukt/vatten.
- Ca. 2 veckor efter vaxbehandlingen rekommenderas en behandling med outspädd AURO Golvvårdsemulsion Nr 431*, som appliceras tunt och poleras lätt.
- Underhåll vaxskiktet genom avtorkning med fuktig, men inte våt, trasa eventuellt med tillsats av AURO Golvvårdsemulsion Nr 431*.
- För vårdande behandling av möbler användes AURO Arvengeist-Möbelpolityr Nr 441*.
- Rengör stark nedsmutsning med AURO Vaxbalsam-rengöring Nr. 421.
- Vaxfilm som nöts fläckvis kan vid behov punktförbättras enligt punkt 3.2.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad

WARNING: Innehåller Vegetabiliskt Lösningsmedel Orange Sweet Ext. Eg-Nr: 232-433-8, (CAS:8028-48-6).
Brandfarligt: Indränkta trasor kan självantända, blötlägg dem därför i vatten eller elda upp. Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring.
Undvik inandning, ögon- och hudkontakt och förtäring. Sörj för god ventilation.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning, kontakta genast läkare och visa etiketten eller produktblad. Använd lämpliga skyddshandskar. Förvara oåtkomligt för barn.