

Produkt/Användningsområde

AURO Golvlack Nr 267 är en vattenspädbar, lösningsmedelsfri golvlack (ångdiffusionsöppen) för golv inomhus med normalt slitage. Beträffande applicering på träslag (innehållsrika) med genomträngande ämnen se avsnitt 2 på omstående sida.

Innehåll

Linoljeharts, ricinolja, solrosolja och kolofonium-glycerinester (delvis som ammoniumtvålg), mineraliska fyllmedel, vatten, bivax, carnaubavax, tensider från ricin- och rapsolja, lecithin, methylcellulos, xanthane, borater, silikater, Ca/Co/Zr-Torkmedel (blyfritt).

För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Färglös, transparent.

Obs: Produkten har ett mjölkaktigt utseende men blir transparent efter torkning (vattenavdunstning).

Appliceringsmetoder

- Strykes med pensel eller anstrykare med syntetisk eller blandad borst t.ex. Orel eller Orel-mix (t.ex. AURO Nr 710*).
- Rollas med finstrukturerad skumplastroller eller korthårsroller (t.ex. AURO Nr 730*).

OBS! Använd helst nya verktyg eller verktyg, som ej rengjorts med lösningsmedel.

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Dammtorr efter 6-9 timmar. Övermålningsbar efter ca 24 timmar. Slutlig genomhärdning efter ca 3-5 dagar.
- Behandla varsamt och undvik fukt under cirka 2 veckor efter behandling.
- Avsevärd förlängda torktider vid hög luftfuktighet, låga temperaturer, vid för hög produktapplicering eller om produkten har applicerats på substansrika träslag (t.ex. ek)
- Torktiden påverkas av luftens syrehalt, se till att det finns god luftcirkulation

Riskklass	Ingen.
Densitet	1,05 g/cm ³ .
Viskositet	Ca 40 sekunder (DIN 4 mm) vid 20° C.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med vatten, högst 20%
Åtgång	Ca. 0,06 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod, ytstruktur och träslag. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktygsrengöring	Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med varmt vatten och AURO Växtsåpa Nr 411* omedelbart efter avslutad användning. Starkt fastsittande produktrester avlägsnas genom blötläggning i en 5% -ig såplösning eller ev. med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. Skölj därefter noggrant med vatten..
Lagring	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt men frostfritt
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Torkade produktrester kan komposteras. Dock förbjuder svensk lag detta. Följ därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 200112, EAK-beteckning: Färg.
Observera (Säkerhetsinformation)	Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna). Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

Användningsföreskrifter

- Testad enligt DIN EN 71 del 3, säkerhetstest för leksaker, och DIN 53160, motståndskraft mot saliv och svett.
- Bearbetningstemperatur minst 10°C. Maximal fukthalt i trä 12 % för hårda träslag, 15 % för mjuka träslag. Rör om väl före användning.
- Undvik direkt solljus och fukt under appliceringen.
- Använd endast maskeringstejp som passar till produkten.
- Undersök ytan regelbundet och laga eventuella skador för att erhålla maximalt skydd och hållbarhet. Se avsnitt 3.2 på omstående sida.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid behandling av t.ex. plywood och liknande material

AURO Golvlack Nr 267

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

Trä och träprodukter avsedda för inomhusgolv.

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara rent, fast, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt och fritt från genomträngande ämnen.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Underlag:

Trä och trämaterial.

2.1.1 Förberedelser av underlag:

- Runda av skarpa kanter, rengör underlaget, slipa ytan.
- För bästa möjliga resultat blöt ytan med svamp eller trasa, låt torka, finslipa. Borsta underlaget i träriktning och avlägsna allt damm.
- Slipa endast med rostfria slipmaterial.

2.1.2 Grundbehandling:

- Applicera AURO Hårdolja Nr 127* en gång i ett jämt skikt.
- Slipa lätt med sandpapper (220 korn) efter torkning utan att skada kanterna, avlägsna noggrant allt slipdamm.

Substansrika träslag. För att förebygga förlängda torktider på träslag med höga halter av garvsyror (t.ex. ek, kastanj, framiré) och på träslag där man riskerar genomslag eller missfärgningar (t.ex. lärkträ, röd ceder, röd meranti), förbehandlar man lämpligast med AURO Specialgrundering Nr 117* istället för AURO Hårdolja Nr 127*. Slipa Inte.

2.1.3 Mellanbehandling:

- Applicera AURO Golvlack Nr 267 en gång i ett jämt skikt.
- Vid behov slipa med sandpapper (150) efter torkning. Torka bort allt damm.

2.1.4 Slutbehandling:

- Applicera AURO Golvlack Nr 267, 1-2 gånger, beroende på underlagets absorptionsförmåga.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Underlag:

Skadad och sliten målning i behov av renovering.

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Lösa och spruckna färgrester avlägsnas fullständigt.
- Testa underlag och befintliga färgskiktets vidhäftningsförmåga och överensstämmelse med produkten.

3.1.2 Grundbehandling: Som under punkt 2.1.2.

3.1.3 Mellanbehandling: Som under punkt 2.1.3.

3.1.4 Slutbehandling: Som under punkt 2.1.4.

3.2 Underlag:

Intakt målning (underhållsmålning).

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Rengör ytan noggrant, slipa, avlägsna slipdamm.

3.2.2 Grundbehandling: Ej nödvändig på intakta ytor.

3.2.3 Mellanbehandling: Bortfaller.

3.2.4 Slutbehandling: Som under punkt 2.1.4.

4 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Undvik att utsätta golvet för fukt under 2 veckor efter slutbehandling.
- Rengöring: Fukttorka (blöt ej) med tillsats av AURO Golvrengöring Nr 427*.
- Avlägsna hårda fläckar med AURO Golvrengöring N. 427*.
- Förnya slitna områden enligt beskrivning under punkt 3.2
- Använd inga alkaliska lösningar (t.ex ammoniak, tvållut), lösningsmedel, skurmedel, microfiberdukar och liknande produkter.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad