

Produkt/Användningsområde

Vattenspädbar, lösningsmedelsfri, transparent, flytande bivax- och växtbalsam för användning inomhus. För förädling och skydd på trägolv med normalt slitage. Kan även användas på linoleum. Se avsnitt 2 på omstående sida beträffande applicering på substansrika träslag.

Innehåll

Bindemedel från linolja, ricinolja, solrosolja, kolofonium-glycerinester (delvis som ammoniumtvål), träolja, standolja, bivax, canaubavax, mineraliska fyllmedel, vatten, tensider från ricinolja och rapsolja, lecitin, metylcellulosa, xanthan, borater, silikater, Ca/Co/Zr-Torkmedel (blyfritt). För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Färglös, transparent, på trä har den en lätt honungston. *OBS:* Produkten har ett mjölklikt utseende men blir transparent efter applikation och torkning (vattenavdunstning).

Appliceringsmetoder

- Rollas (t.ex. med finstrukturerad plastroller eller korthårig roller)
 - På små ytor, t.ex. hörn, med lackpensel med syntet eller blandat borst.
- OBS!* Använd helst nya verktyg, eller verktyg som ej rengjorts med lösningsmedel.

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Kan poleras i fuktigt tillstånd till sidenglans. Poleras tidigast efter 20 minuter, men inte senare än 60 minuter efter applicering. Prov göres på aktuellt underlag.
- Kan belastas försiktigt efter 24 timmar.
- Slutlig genomhärdning uppnås efter cirka 2 veckor. Behandla ytan försiktig under denna tid och undvik att utsätta ytan för fukt eller vatten under denna tid.
- Avsevärt förlängda torktider vid hög luftfuktighet, låga temperaturer, vid för hög produktapplicering eller om produkten har applicerats på substansrika träslag (t.ex. ek).
- Torktiden påverkas av luftens syrehalt, se till att det finns god luftcirkulation

Riskklass: Ingen	Densitet: Ca. 1,0 g/cm ³	Viskositet: Ca 40 sekunder (DIN4 mm) vid 20° C.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med vatten, högst 20%	
Åtgång	Ca. 0,04 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod, ytstruktur och träslag. Exakt förbrukning testas på objektet.	
Verktögsrengöring	Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med varmt vatten och AURO Växtsåpa Nr: 411* omedelbart efter avslutad användning. Starkt fastsittande produktrester avlägsnas genom blötläggning i en 5% -ig såplösning. Skölj därefter noggrant med vatten.	
Lagring	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt men frostfritt.	
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.	
Avfallshantering	Följ de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK kod 200112, EAK-beteckning: Färg.	
Observera (Säkerhetsinformation)	Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna). Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Observera möjliga allergireaktioner.	

Användningsföreskrifter

- Testad enligt DIN EN 71 del 3, säkerhetstest för leksaker, och DIN 53160, motståndskraft mot saliv och svett.
- Bearbetningstemperatur minst 10°C. Maximal fukthalt i trä 12 % för hårda träslag, 15 % för mjuka träslag. Rör om väl före användning.
- Vaxytan kan ej poleras efter att torktiden är passerad.
- Undvik direkt solljus och fukt under appliceringen.
- Polerverktyg: polerhätta, luddfri trasa (Bomull/Lin) eller polerdyna.
- Undersök ytan regelbundet och laga eventuella skador för att erhålla maximalt skydd och hållbarhet.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid behandling av t ex spånplattor och liknande material.

AURO Golvvax Nr 187

1 UNDERLAG

- 1.1 Lämpliga underlag:** Trä och trämaterial inomhus. Även lämpligt för linoleum.
1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet: Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt och rent.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

- 2.1 Underlag:** Trä och trämaterial.
2.1.1 Förberedelser av underlag:
- För att få en yta av hög kvalitet, fukta ytan med svamp, låt torka. Finslipa, borsta ut porerna i träfiberriktning. Avlägsna allt damm noggrant.
- Slipa endast med rostfria slipmaterial.
2.1.2 Grundbehandling:
- Applicera AURO Hårdolja Nr 127* jämt över ytan.
- Efter torkning, mellanslipa försiktigt med t.ex. sandpapper eller slipraster (minst korn 120 eller finare) utan att skada/slipa igenom kanterna. Avlägsna allt slipdamm noggrant.

Substansrika träslag:

- Träslag innehållsrika på garvsyreämnen (t.ex. ek, kastanj och körsbär) bör för att undvika förlängda torktider behandlas med AURO Specialgrundering Nr 117* istället för AURO Hårdolja Nr 127*.
- Efter torktiden (ca. 24 timmar) använd en slipduk för att glätta ytan lätt, men –slipa inte.

2.1.3 Slutbehandling:

- Applicera AURO Golvvax Nr 187 1-2 gånger tunt och jämt och polera medan den fortfarande är mjuk (glänsar som sidan), tidigast efter 20 minuter och senast efter 60 minuter efter applicering.
VIKTIGT: efter denna tid kan man inte längre polera vaxytan. Använd luddfria polertrasor (Bomull/linne) eller enkelrondell polermaskin med mjuka polerhåttor/skivor (allt efter tillverkare, gula, beige eller ljusbruna). Vid behov upprepas behandlingen efter genomhärden (ca. 2 veckor).

2.2 Underlag: Linoleum.

2.2.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör noggrant (t.ex. med AURO Golvrengöring Nr 427*) alternativt med mild ljummen tvållösning av AURO Växtsåpa Nr 411*, samt torka efter med vatten och låt torka.

2.2.2 Grundbehandling:

Behövs ej vid linoleum

2.2.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3 men tänk på att applicera extra tunt.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Underlag: Målad yta (lackerad).

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Avlägsna fullständigt befintliga yta ända ner till friskt trä med hjälp av t.ex. AURO Avlutningspasta Nr 461* eller med hjälp av motsvarande lämpliga produkter eller metoder.
- Neutralisera eventuella alkalirester noggrant, rengör, finslipa och damma av ordentligt.

3.1.2 Grundbehandling:

Som under punkt 2.1.2.

3.1.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

3.2 Underlag: Vaxade ytor med måttligt behov av renovering.

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Ta bort all löst sittande material och testa den befintliga ytans vidhäftningsförmåga.
- Rengör noggrant ytan med mild ljummen lösning av AURO Växtsåpa Nr 411*.
- Fläckar i vaxskiktet tas bort med AURO Golvrengöring Nr 427*.

3.2.2 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

3.3 Underlag: Vaxade ytor kraftigt nerslitna.

- Om befintlig vaxad yta är kraftigt nersliten eller skadad är det nödvändigt att bygga upp hela eller delar av ytan igen.
- Efter att tagit bort befintlig yta med t.ex. AURO Vaxbalsamrengöring Nr 421*, börja om enligt punkt 2.

4 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Efter avslutad behandling, undvik under de följande 2 veckorna att utsätta ytan för vatten.
- Underhåll: torka av med en fuktig men ej våt trasa, eventuellt med tillsats av AURO Golvrengöringsemulsion Nr 437*.
- Ta bort kraftig nersmutsnig med AURO Golvrengöring Nr 427*.
- På delar där vaxytan är helt nersliten, återställ ytan enligt punkt 3.2.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad