

Produkt/Användningsområde

AURO Hårdgrundering Nr 127 är en vattenspädbar, färglös, lösningsmedelsfri hårdgrundering för trä och träprodukter, samt för golv inomhus. Efterbehandlas med AURO Golvlack Nr 267* eller AURO Golvvax Nr 187*.

För användning på substansrika träslag (t.ex. ek, kastanje och körsbärsträ) se punkt 2.1.2 på omstående sida.

Innehåll

Bindemedel framställd av linolja, ricinolja, solrosolja och kolofonium-glycerinester (delvis som ammoniumtvål), mineraliska fyllmedel, vatten, tensider från ricin- och rapsolja, lecithin, methylcellulosa, xanthan, borater, silikater, Ca/Co/Zr -Torkmedel (blyfri). Naturfärger är inte lukt- och emissionsfria. Observera möjliga allergier. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Färglös, transparent, på trä har den en lätt honungston. *OBS:* Produkten har ett mjölklikt utseende men blir transparent efter applikation och torkning (vattenavdunstning).

Appliceringsmetoder

- Rollas (t ex med finstrukturerad skumplastroller eller korthårsroller)
 - Endast på små ytor, t.ex. i hörn, appliceras produkten med anstrykare eller pensel med syntetisk eller blandad borst (t.ex.Orel-mix).
- OBS!* Använd helst nya verktyg, eller väl rengjorda verktyg som inte innehåller lösningsmedelsrester.

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Dammtorr efter 6-9 timmar, övermålningsbar efter ca 24 timmar. Fullständig torr och genomhärdad efter cirka 3 dygn.
- Torktiden är avsevärt längre på innehållsrika träslag (t.ex. ek) och vissa trämaterial, vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning.
- Torkningen avgörs bl a av syretillgången i luften, bra luftcirkulation är därför nödvändig.

Riskklass	Ingen
Densitet	1,03 g/cm ³
Viskositet	Ca 40 sekunder (DIN4 mm) vid 20°C.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med vatten, högst 20%
Åtgång	Ca. 0,07 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod, ytstruktur och träslag. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktygsrengöring	Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med varmt vatten och AURO Växtsåpa Nr 411* omedelbart efter avslutad användning. Starkt fastsittande produktrester avlägsnas genom blötläggning i en 5%-ig såplösning eller ev. med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. Skölj därefter noggrant med vatten.
Lagring	Minst 12 månader i öppnad förpackning. Lagras oåtkomligt för barn, svalt men frostfritt.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Intorkade produktrester som hushållsavfall eller komposteras. Följ de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 200112, EAK-beteckning: Färg.
Observera (Säkerhetsinformation)	Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna). Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

Användningsföreskrifter

- Testat enligt DIN EN 71 del 3, leksakers säkerhetsfaktor; enligt DIN 53160, svett- och salivtest.
- Lägsta bearbetningstemperatur 10°C. Verkets fukthalt får ej överstiga 12% för lövträ och 15% för barrträ. Rör om produkten väl före användning.
- Undvik direkt solljus och fuktpåverkan under appliceringen.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid behandling av t.ex. plywood och liknande material.

AURO Hårdgrundering Nr 127 - golv

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

- Trä och trämaterial för golv inomhus.
- På träslag innehållande höga halter av garvsyra (t.ex. ek, kastanj, körsbär) används AURO Specialgrund Nr 117*, för att förhindra förlängda torktider på efterföljande behandlingar, som alternativ till AURO Hårdoljegrundering Nr 127.

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt rent och fritt från ämnen som kan ge genomslag.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Underlag:

Trä och trämaterial.

2.1.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör och slipa underlaget
- För att få en yta av hög kvalitet fukta ytan med svamp, låt torka. Finslipa, borsta ut porerna i träfiberriktning. Avlägsna allt damm.
- Slipa endast med rostfria slipmaterial.

2.1.2 Grundbehandling:

- Applicera AURO Hårdoljegrundering Nr 127 en gång i ett jämt skikt
- Efter torkning, mellanslipa försiktigt med t.ex. slippraster (minst korn 120 eller finare) och avlägsna allt slipdamm.

2.1.3 Slutbehandling:

Med AURO Golvlack Nr 267* eller AURO Golvvax Nr 187*.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Underlag:

Skadad eller sliten målning (Renovering).

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Avlägsna alla lösa material helt och hållet.
- Kontrollera befintligt underlag och gammal målning beträffande vidhäftning och överensstämmelse med den nya produktkemin

3.1.2 Grundbehandling:

Som under punkt 2.1.2.

3.1.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

3.2 Underlag:

Oskadat gammalt färgskikt (Underhåll).

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Rengör noggrant, slipa lätt och avlägsna allt damm.

3.2.2 Grundbehandling:

- Ej erforderligt vid intakt färgskikt.

3.2.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad