

AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

AURO Kalkfärg Nr 326

Produkt/Användningsområde

AURO Kalkfärg Nr 326 är en väggfärg på basis av våtsläckt kalk för täckande målning på mineraliskt underlag inomhus företrädesvis på nyputsade ytor, eftersom genomslag ofta kan ske från äldre behandlade ytor. Ger en avtorkbar, flera gånger övermålningsbar, matt yta, med hög diffusionsgrad och lätt baktericid..

Innehåll

Vatten, mineraliska pigment och fyllnadsmedel, våtsläckt kalk (CAS1305-62-0), xanthan, kasein, quellton, metylcellulosa och borater.

För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Vit. Lasyraktigt utseende i vått tillstånd. Täckning uppnås efter torkning. Kan kulöreras med färdigblandad AURO Kalkkaseinfärg Nr 770*. Mörka kulörer bör undvikas pga risk för genomslag respektive molnighet.

Appliceringsmetoder

Penselstrykes eller rollas. Appliceras tunt och jämt 2-3 gånger, spädes ev med 5-10 % vatten.

Appliceras ej vid temperaturer under +8°C.

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Övermålningsbar efter 24 timmar, till stor del beroende på luftfuktighet och underlagets fukthalt.
- Låg vägg- och rumstemperatur i kombination med hög luftfuktighet kan medföra förlängda torktider och fläckbildning.
- Slutlig mognad uppnås efter några veckor, varvid hög luftfuktighet gynnar karboniseringen (härdningen).

Riskklass	Ingen
Densitet	1,2 g/cm ³
Viskositet	Ca 10dPa/sek.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med vatten, högst 20%
Åtgång	Ca. 0,12 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod och ytstruktur. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktögsrengöring	Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med varmt vatten innan de börjar torka.
Lagring	Kan lagras i ca 24 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt och svalt men frostfritt. Öppnad förpackning tillslutes väl.
Förpackningsmaterial	Polypropylen. Tom förpackning lämnas för återvinnig.
Avfallshantering	Torkade produktrester kan lämnas som byggavfall (EAK 170903) eller till färgåtervinning. Följ de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 200127, EAK-beteckning: Färg..
Observera (Säkerhetsinformation)	Märkning / Farosymboler för produkten: Xi=Irriterande Riskbeteckning: Irriterar ögonen och huden Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Vid sprutmålning undvik inandning av ånga/dimma.

Användningsföreskrifter:

- Lägsta bearbetningstemperatur +8°C.
- Rör om ordentligt innan applicering.

AURO Nr 326

Auro Norden AB

Kristianstadsvägen 4:90
277 31 Kivik

Tel: 0414 – 720 16
Fax: 0414 – 724 30

Org-Nr. 556637-0267
www.auronorden.com
E-mail: info@auronorden.com

AURO Kalkfärg Nr 326

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

Mineraliska underlag inomhus.

Används **ej** på lackerade ytor, plastmaterial och trä.

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara stabilt, rent olje- och fettfritt, utan kalk- eller saltutslag samt övriga ämnen som kan ge genomslag.

2 APPLICERINGSRÅD

2.1 Underlag:

Mineraliska underlag inomhus.

2.1.1 Förberedelser av underlag:

- Omgivande ytor täckes noggrant (speciellt glas, keramik, trä och metall).
- Stänk avlägsnas omedelbart med vatten.
- Starkt sugande underlag (tex kalksandsten) grundas först med förtunnad kalkfärg (max 20%).
- Nyputsade ytor bör genomhärda i 2-4 veckor innan de behandlas med Auro Kalkfärg Nr 326.
- Skador lagas. Avlägsna sintreningar. Borsta eller tvätta av kritande eller smetande underlag.
- Lerputs rengöres och fuktas. Provstrykning utföres för att kontrollera ev brunfärgning.
- Gamla mineraliska appliceringar rengöres (borstas eller torkas av med fuktig trasa).
- Avlägsna gammal, ej fastsittande färg.

2.1.2 Grundbehandling:

- Vid starkt sugande underlag grundera med AURO Kalkfärg Nr 326 utspädd med 20% vatten.
- I övrigt behövs ej grundbehandling.

2.1.3 Slutbehandling:

- Applicera AURO Kalkfärg Nr 326 tunt och jämt 2-3 gånger med pensel eller roller.
- Vid starkt sugande underlag spädes kalkfärgen med 5-10%.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad



Irriterande

Innehåller släckt kalk

Calcium hydroxide 25% Eg-Nr:215-137-3, (CAS1305-62-0).

Irriterar ögonen och huden. Förvaras oåtkomligt för barn.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten

och kontakta läkare. Vid kontakt med huden tvätta genast

med mycket vatten och tvål. Använd lämpliga skydds-

handskar samt skyddsglas ögon/ansiktsskydd. Vid förtäring

kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller

etiketten. Vid sprutmålning undvik inandning av ånga/dimma.