

AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

AURO Klinkerolja Nr 114

Produkt/Användningsområde

AURO Klinkerolja Nr 114 är en lösningsmedelsinnehållande grundering och ytbehandling av öppenporiga ytor. Tex;

- som grundering av sugande ytor för efterbehandling med olje- och vaxprodukter.
- som grundering av mineraliska ytor för efterbehandling med AURO Naturhartsfasadfärg Nr 323*.
- som en engångsbehandling av klinker, sten och terrakottamaterial både inom- och utomhus.

Innehåll

Det vegetabiliska lösningsmedlet Orange, sweet ext., linolja, ricinolja, solrosolja och kolofonium-glycerinester, trä-standolja, Ca/Co/Zr - Torkmedel (blyfri). Naturfärger är inte lukt- och emissionsfria. Observera möjliga allergier. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Tekniska egenskaper

Lätt att bearbeta och renovera. Binder lätt lösa ytor (sandiga). Jämnar ut ojämt sugande ytor. Testad enligt DIN 53160 (saliv- och svettbeständighet) och DIN EN 71 Del 3 (leksakssäkerhet). Har en produkttypisk citrusdoft.

Färgton

Transparent, på trä ger den en lätt honungston.

Appliceringsmetoder

Strykes med pensel, utläggare eller med polermaskin.

Torktider under normala förhållanden (23°C, 50% relativ luftfuktighet)

- Insugning i underlaget: ca 10 – 30 min.
- Damm torr: ca 10 timmar.
- Ommålningsbar efter: ca. 24 timmar.
- Genomhärdat: efter ca. 3-5 dagar. Belasta ytorna skonsamt under denna tid och undvik att utsätta ytorna för fukt.
- Torktiden är avsevärt längre vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning.
- Torkningen avgörs bl a av syretillgången i luften, bra luftcirkulation är därför nödvändig.

Riskklass	UN-Nr. 1263, 3, III, VbF AII. Flampunkt ca. 48°C.
Densitet	0,89 g/ml
Viskositet	Ca 14 sekunder (DIN4 mm) vid 20°C.
Förtunning	Auro Växtbalsamförtunning Nr 191*.
Åtgång	Ca. 0,05 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på materialtyp applikationsmetod och ytstruktur. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktögsrengöring	Rengör verktygen omedelbart efter användning med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. Tvätta därefter noggrant med varmt vatten och AURO Växtsåpa Nr 411* och skölj noggrant med vatten.
Lagring	Lagras svalt, torrt, frostfritt och väl tillslutet. Lagerstabilitet vid 20°C och tillsluten originalförpackning ca. 2 år.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Flytande rester: EAK-code 08011 eller 200127.
Observera (Säkerhetsinformation)	R(isk)-fraser för produkten: R10 – Brandfarligt (Indränkta trasor kan självantända. Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten). R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. S(afty)-fraser för produkten: S23 - Undvik inandning av ångorna. S51 - Sörj för god ventilation. S62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Användningsföreskrifter

- Produkten är biocid -algicidfri. En möjlig lätt grönaktig egenfärg försvinner med tiden.
- Undvik direkt solljus och fuktpåverkan under appliceringen. Bearbetningstemperatur min 10°C, max 85% relativ luftfuktighet. Rör om väl innan användning och rör ihop produkter med olika charge nummer.

AURO Nr 114

AURO Klinkerolja Nr 114

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

- Klinker, terrakotta och oglaserat kakel och lerplattor.

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

- Underlaget måste vara rent, fast, torrt, fettfritt kemiskt neutral, sugande och utan ämnen som kan ge genomslag.

2 APPLICERING FÖR FÖRS TA GÅNGEN (PÅ OBEHANDLAT UNDERLAG)

2.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör underlaget. Stäng av eventuell golvvärme under arbetets gång.
- Nylagda golv avsyras och alla cementfläckar och slöjor tas noggrant bort.
- Rengör ordentligt med vatten, låt torka och ta bort allt damm noggrant innan inoljningen påbörjas.

2.2 Grundbehandling:

- Låt inte Klinkeroljan rinna ner i fogar eller fördjupningar – annars försenas torktiden avsevärt.
- Fördela Klinkeroljan jämt över ytan. På golvtytor med en stor pensel eller raka. Håll inte ut Klinkeroljan direkt på underlaget, använd tråg.
- Beroende på underlagets sugförmåga förtunnas Klinkeroljan med upp till 30% av AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*, tex vid dåligt sugande underlag.
- Vid användning som grundering, appliceras Klinkerolja utan filmbildning, den skall tränga in fullständigt i underlaget.
- Innan oljan börja torka, fördela, arbeta in eller ta bort överskott med en ren pensel, luddfri trasa eller liknande.
- Vid användning av polermaskin, tas överflödig Klinkerolja upp med beige pad.
- Efterföljande behandling utföres efter torkning, tidigast efter 24 timmar.

2.3 Mellanbehandling:

- Nödvändigt generellt på golvtytor, på ytor som utsätts för stark belastning/förslitning, vaxade eller oljade ytor och vid andra användningsområden där ytan är mycket sugande.
- Påför Klinkeroljan oförtunnad och behandla överskott som i punkt 2.2.

2.4 Slutbehandling:

- Som enda behandlingsmetod påföres Klinkeroljan upprepade gånger tills en fullständig mättnad av ytan har uppnåtts. En glansig film bildas om inte överskott inte avlägsnas.
- Beroende på användningsområdet är följande slutbehandlingar möjliga;
 - med AURO Klinkerolja Nr 114 eller,
 - med AURO Hårdvax Nr 171* eller,
 - med AURO Bivaxstrykbalsam Nr 981* eller,
 - med AURO Naturhartsfasadfärg Nr 323*.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Underlag:

- Starkt förslitna eller skadade ytor.

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Extremt förslitna eller skadade ytbehandlingar avlägsnas fullständigt ner till intakt underlag.
- Ytan rengöres noggrant och dammet tas bort.
- En renovering av fläckar är möjlig, men färgdifferenser kan uppstå beroende på vilken slutprodukt som använts och förslitningsgraden.
- Gammal ej lämpliga skikt/behandling avlägsnas fullständigt.

3.1.2 Nyuppyggnad av ytan:

- som under punkt 2.

3.2 Underlag:

- Intakta ytor, återställande av ytan.

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Ytan rengöres grundligt och dammet tas bort.

3.2.2 Grund- och Mellanbehandling:

- Grundbehandling behövs ej vid intakt yta i övrig som under punkt 2.2.

3.2.3 Slutbehandling:

- som under punkt 2.4.

4 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Beroende på slutbehandling rengörs ytan endast med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av AURO Lack- och lasyrrengöring Nr 435* eller AURO Golvrengöringsemulsion Nr 437*.
- Använd inga rengöringsmedel innehållande alkaliska (tex salmiaklösningar) eller stark skurande, slipande ämnen.
- En regelbunden kontroll, vård och underhåll av ytorna befrämjar ett optimalt skydd. Beroende på graden av nedslitning används respektive produkter för renovering/återställande av ytorna.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad