

# AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

**AURO Lackspackel Nr 231**

### Produkt/Användningsområde

AURO Lackspackel Nr 231 är ett lösningsmedelsfritt lackspackel för inom- och utomhusbruk. Används för att utjämning och spackling av trä och trämaterial inom- och utomhus, samt lackerade ytor. På trädetaljer utomhus lämpar sig lackspacklet endast för utjämning av smärre skador. Speciellt lämpligt för utjämning av smärre skador i lackskikt.

En efterföljande ytbehandling är nödvändig med en grundfärg (AURO Grundfärg Nr 253\*) eller en täckande lackfärg (AURO Naturlackfärger Nr 250\* eller 260\*).

### Innehåll

Bindemedel framställd av linolja, ricinolja, vatten, borater, lecithin, Ca/Co/Zr -Torkmedel (blyfri) och mineraliska pigment. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

### Färgton

Vit.

### Appliceringsmetoder

Med en vanlig rostfri spackel.

### Torktider under normala förhållanden (23°C, 50% relativ luftfuktighet)

- Dammtorr efter ca. 2 timmar.
- Bearbetningsbar (slipbar) efter ca. 24 timmar.
- Torktiden är avsevärt längre vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning.
- Torkningen avgörs bl a av syretillgången i luften, bra luftcirkulation är därför nödvändig.

Riskklass	Ingen.
Densitet	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet	Pastös.
Förtunning	Färdig att användas, förtunnas ej.
Åtgång	Ca. 0,10-0,20 l/m <sup>2</sup> och skikt. Skiktet bör ej överstiga 1 mm tjocklek. Förbrukningen kan variera beroende på ytstruktur och materialslag. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktögsrengöring	Tvätta noggrant med varmt vatten och AURO Växtsåpa Nr 411* omedelbart efter avslutad användning. Starkt fastsittande produktrester avlägsnas med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. Skölj därefter noggrant med vatten.
Lagring	Ca. 2 år i öppnad förpackning. Lagras torrt, svalt men frostfritt och väl tillslutet.
Förpackningsmaterial	ABL tub 100ml / Bleck 400ml. Tom förpackning kan återvinnas.
Avfallshantering	Torkade produktrester kan komposteras. Dock förbjuder svensk lag detta. Följ därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 080112 eller 200128 EAK-beteckning: Färg.
Observera (Säkerhetsinformation)	<b>Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna). Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.</b>

### Användningsföreskrifter

- Bearbetningstemperatur 10 - 30°C. Luftfuktighet får ej överstiga 85%.
- Vid användning använd lämpliga skyddshandskar och se till för god luftväxling.

AURO Nr 231

# AURO Lackspackel Nr 231

## 1 UNDERLAG

### 1.1 Lämpliga underlag:

Trä och trämaterial inom- och utomhus, samt lackerade ytor.

### 1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara rent, fast, torrt, fettfritt, kemiskt neutralt och jämt.

## 2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

### 2.1 Underlag:

Trä och trämaterial.

#### 2.1.1 Förberedelser av underlag:

- För att få en yta av hög kvalitet, fukta ytan med svamp, låt torka. Finslipa och avrunda kanter, borsta ut porerna i träfiberriktning. Avlägsna allt damm noggrant.
- Slipa endast med rostfria slipmaterial.

#### 2.1.2 Grundbehandling:

- Applicera AURO Trägrund Nr: 124\* en gång i ett jämt skikt
- Efter torkning, mellanslipa försiktigt med t.ex. sandpapper eller slipraster (minst korn 120 eller finare) utan att skada/slipa igenom kanterna. Avlägsna allt slipdamm noggrant.

#### Substansrika träslag:

- Träslag innehållsrika på garvsyreämnen (t.ex. ek, kastanj och körsbär) bör för att undvika förlängda torktider behandlas med AURO Specialgrundering Nr: 117\*.
- Efter torktiden (ca. 24 timmar) använd en slipduk för att glätta ytan lätt, men **–slipa inte**.

#### 2.1.3 Mellanbehandling:

- Applicera AURO Lackspackel Nr 231 så jämt som möjligt utan kanter med en rostfri spackel och relativt tunt.
- Efter torkning, mellanslipa och vid behov upprepa spacklingen.

#### 2.1.4 Slutbehandling:

- Mellanslipa torrt med t.ex. sandpapper eller slipraster (minst korn 150 eller finare), eller vått (Korn 150). Avlägsna allt slipdamm noggrant.
- Efter torkning, applicera med en grundfärg (AURO Grundfärg Nr 253\*) eller en täckande lackfärg (AURO Naturlackfärger Nr 250\* eller 260\*).

## 3 APPLICERING VID RENOVERING

### 3.1 Underlag:

Målad yta (lackerad).

#### 3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Avlägsna löst sittande och dåligt material från den befintliga ytan.
- Slipa ordentligt och avlägsna allt slipdamm noggrant.

#### 3.1.2 Grundbehandling:

- Trärena ytor behandlas som under punkt 2.1.2.
- Grundering som hamnat på lackerade ytor runt de trärena ytorna torkas bort.

#### 3.1.3 Mellanbehandling:

- Som under punkt 2.1.3, men i regel endast på de grunderade ytorna.

#### 3.1.4 Slutbehandling:

- Som under punkt 2.1.4, men använd AURO Grundfärg Nr 253\* endast på de spacklande ytorna..

\*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad