

# AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

## AURO Norden Putsspackel Nr 911

### Produkt/Användningsområde

AURO Norden Putsspackel Nr 911 är en färdigprodukt för inomhusbehandling av väggar och tak. Används med fördel för att uppnå en putsliknande yta på fasta underlag som: väv, gipsskivor, puts och andra mineraliska underlag. Spackelmassan är lättarbetad och ger en vit fin sidenmatt putsyta samt har god vidhäftningsförmåga och är mycket slitstark och tålig. Det rekommenderas dock att förse den färdiga spacklade ytan med ett ytskydd i form av en väggfärg eller lasyr.

### Innehåll

Vatten, mineraliskt fyllnadsmedel, kalk, cellulosa, talk, titandioxid, dammar, kaolin, naturgummi, ricinstandolja, silikatsyra, mjölkcasein, silikatlera, vegetabiliskt lösningsmedel Orange sweet ext. (CAS 8028-48-6), lavendel- och eukalyptusolja, alkohol, linolja, borax och borater.

### Färgton

Bruten vit.

### Förberedelser

- Underlaget måste vara torrt, rent och fettfritt.
- Tapeter måste tas ner och löst sittande väv måste åtgärdas före behandling.
- Starkt sugande underlag förgrundas med AURO Putsgrundering Nr 301\*.
- Målade blanka underlag måste mattas genom tex tvätt med målartvätt och efterföljande sköljning med vatten eller slipning, alternativt strykas med AURO Grundfärg Nr 253\* (även då underlaget består av starka kulörer – genomlysning).

### Appliceringsmetoder

- Dag 1; krysspackla kors och tvärs till ca 200g/m<sup>2</sup>.
- Dag 2; krysspackla kors och tvärs till putsstruktur ca 800-1000g/m<sup>2</sup>.
- Viktigt: Spackla hela partier i ett skede, avsluta inte mitt på väggen, skillnader i putsstrukturen kan då uppkomma.
- För att få en slät och jämn yta, använd en lätt fuktad filtdyna och efterputsas lätt (kallas att filta) ca. 1-2 timmar efter spacklingen.

### Verktyg

Bred stålspackel. Vik upp hörnen lite lätt på verktyget för att undvika ränder och slipningar.

### Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Torktid mellan appliceringarna 24-48 timmar.
- Torktid före målning 24-48 timmar.
- Hög luftfuktighet och låg temperatur fördröjer torktiden.

Riskklass: Ingen	Densitet: Ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup>	Viskositet: Pastös, spackelkonsistens
Förtunning	Färdig att användas. Kan vid behov förtunnas med vatten.	
Åtgång	0,8-1,5 kg/m <sup>2</sup> beroende på underlagets beskaffenhet.	
Verktögsrengöring	Genast efter avslutat arbete med vatten med tillsats av Auro Växtsåpa Nr 411*.	
Lagring	Lagras svalt frostfritt, torrt och i väl tillsluten förpackning.	
Lagerstabilitet	Vid 18°C, 3-6 månader i öppnad originalförpackning. Produkten är inte kemiskt konserverad. På öppnade förpackningar, täck ytan med Auro Växtbalsamförtunning Nr 191*.	
Förpackningsmaterial	Polypropylen. Tomma förpackningar lämnas till plaståtervinning.	
Avfallshantering	Följ de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-kod 080120, eller 200128 EAK-beteckning: Färg.	
<b>Observera (Säkerhetsinformation)</b>	<b>Undvik hud- och ögonkontakt. Vid hudkontakt tvätta omedelbart med vatten. Vid ögonkontakt skölj rikligt med vatten och kontakta läkare. Observera möjliga allergireaktioner. Förvaras utom räckhåll för barn.</b>	

### Användningsföreskrifter

- Lägsta bearbetningstemperatur 12°C.
- Fläckar och spill rengöres med vatten.

AURO Nr 911

Alla angivelser i denna tekniska beskrivning är resultatet av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De fungerar som information och rådgivning, men befriar inte kunden och användaren från att själv testa produkternas lämplighet inom det planerade användningsområdet. Användningarna medför därför inga förpliktelser. Beskrivningen är giltig fram till nästa produktblads publicering. Prodblad AURO Putsspackel Nr 911 - Ver03-12-15.doc

**Auro Norden AB**

Kristianstadsvägen 4:90  
277 31 Kivik

Tel: 0414 – 720 16  
Fax: 0414 – 724 30

Org-Nr. 556637-0267  
www.auronorden.com  
E-mail: info@auronorden.com