

AURO

Naturfärger

Tekniskt Informationsblad

AURO Roll- och strykputs Nr 307, 308 & 309

Produkttyp: AURO Roll- och strykputs är en vit naturharts-dispersions strukturväggfärg i tre kornstorlekar (grov, mellan och fin) för användning inomhus.

Användningsområde: För användning på alla neutrala, mineraliska och organiska underlag (t.ex. puts, väv, gipsplattor och liknande). Ej lämplig för ständigt fuktiga underlag eller fuktiga utrymmen.

Tekniska egenskaper: konsekvent utvalda ekologiska råvaror, utan kemiska konserveringsmedel, öppen (sd-värde: Ca. 0,1m), lätt att bearbeta med god täck- och fyllnadsförmåga.

Innehåll

Lin- och ricinstandolja, kolophonium-glycerinester, dammar, mineraliska pigment, fyllnadsmedel, vatten, apelsinolja, eteriska oljor, alkohol, borater, cellulosaeater, och tensider av raps- och ricinolja och lecitin. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration (CAS-Eg Nr lista).

Observera att naturprodukter är ingen garanti mot möjliga allergier.

Färgton

Vit, kan brytas med max 5% med AURO brytpasta för väggfärg Nr 330* eller naturliga pigment. Test är nödvändigt, då putskaraktären kan förändras vid tillsats av brytfärger eller pigment.

Appliceringsmetoder

Penselstrykes eller rollas.

Torktider under normala förhållanden (23°C, 50% relativ luftfuktighet)

- Yttorr och överstrykningsbar tidigast efter 24 timmar. Vid lasering vänta minst 5 dagar.
- Genomhärdning uppnås efter ca 4 veckor, under denna period behandla ytan skonsamt, genom tex att inte utsätta ytan för smuts och fukt.
- Hög luftfuktighet och/eller låga temperaturer förlänger dessa tidsangivelser.
- Produkten torkar bl. a. genom syreupptagning, bra luftcirkulation under torktiden bör beaktas. Undvik dock tvärdrag då för snabb vattenavdunstning kan leda till att färgen krackelerar.
- Naturprodukter kännetecknas av en produktegen lukt (citrusdoft).

Riskklass: Ingen	Densitet: Ca. 1,58 g/cm ³	Viskositet: Lätt pastös, tixotrop
Förtunning	Färdig för användning. Kan spädas med vatten, vilket kan förändra produkttegenskaperna.	
Åtgång	Från 0,25 till 0,6 l/m ² per strykning beroende på använd kornstorlek. Exakt förbrukning testas på aktuellt underlag.	
Verktysrengöring	Stryk ut färgrester direkt efter avslutat arbete. Tvätta verktygen i ljummet vatten med tillsats av Auro Växtsåpa Nr 411*. Avlägsna fläckar omedelbart med vatten respektive tvällösning.	
Lagring	Lagras svalt, frostfritt, torrt och i väl tillsluten förpackning. Lagerstabilitet: Vid 18°C, 1 år i oöppnad originalförpackning. Produkten är inte kemiskt konserverad. Påbörjade förpackningar: täck ytan med Auro Växtbalsamförtunning Nr 191*.	
Förpackningsmaterial	Polypropylen, metalbygel.	
Avfallshantering	Följ de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-Kod 080120 eller 200128, beteckning: Färg. Tomma förpackningar med intorkade produktrester lämnas till återvinning.	
Observera (Säkerhetsinformation)	Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid hudkontakt skölj med genast med vatten. Vid ögonkontakt spola med rikligt med vatten och uppsök läkare. Observera möjliga allergireaktioner.	

AURO Nr 307-309

AURO Roll & Strykputs Nr 307-309

Nr 307 finkornig

Nr 308 mellankornig

Nr 309 grovkornig

1 UNDERLAG

- 1.1 Lämpliga underlag:** Putsade ytor, murverk, betong, gipsplattor, flistapet. Textil- och strukturtapeter kan inte behandlas med dessa produkter utan måste tas bort. På glasfiberväv och liknande måste provstrykning utföras för att testa hållbarheten.
- 1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:** Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt och rent, samt vara fritt från ämnen som kan ge genomslag.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN – OBEHANDLAT MATERIAL

- 2.1 Förberedelser av underlag:** Avlägsna allt löst material, kontrollera underlagets neutralitet, bär- och sugförmåga (kontrollera med rent vatten att detta sugs in i ytan). Slipa/tvätta bort eventuell sinterhud eller bindemedel. Reparera eventuella skador (hål och revor) med Auro Väggspackel Nr 329* eller med material i enlighet med underlagets beskaffenhet. Nya gipsplattor skall grunderas i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- 2.2 Grundbehandling:**
- Starkt eller ojämnt sugande underlag eller underlag med starka kontraster (jämnhet & färg) grunderas med Auro Strykgrund Nr 302*
 - Vid risk för genomslag av obekanta ämnen i underlaget genomför en test för att se hur dessa verkar.
 - Om man önskar en färgton i ytbehandlingen är det lämpligt att redan i grundering tillsätta AURO brytpasta för väggfärg Nr 330*.
 - Vid helt intakta underlag behöver grunderingen ej genomföras.
- 2.3 Slutbehandling:**
- Applicera Auro Roll & strykputs jämnt med pensel eller roller, men stryk eller rolla inte ut helt.
 - Är underlaget rätt grundbehandlat räcker i regel en applicering för att uppnå önskat resultat.
- 2.4 Ytterligare behandling:**
- Efter torkning kan ytterligare en behandling med Auro Roll & strykputs eller med Auro Väggefärg Nr 321* eller lasering med Auro Vägglasyr utföras.

3 APPLICERING VID RENOVERING

Underlag med gammal färg eller obekant underlag, måste en test genomföras för att kontrollera underlaget fäst- och bärförmåga.

3.1 Underlag: Oskadat underlag (uppräschning).

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Fast sittande gammal målning borstas av och rengöres noggrant. Tvätta av vid stark nedsmutsning.
- Klistra öppna tapetskarvar, avlägsna överskottsklister, låt torka väl.
- Blanka, skurfasta plastfärger (t.ex. Latexfärg) avlägsnas.

3.1.2 Grundbehandling: Fallor bort vid intakta underlag.

3.1.3 Slutbehandling: Som under punkt 2.3.

3.2 Underlag: Lim- och kalkfärger, samt dåligt häftande flagnande underlag.

3.2.1 Förberedelse av underlag:

Limfärger och gammal målning med dålig vidhäftning avlägsnas helt med noggrann eftertvättning. Hål och sprickor spacklas med AURO Väggspackel Nr 329* eller med material i enlighet med underlagets beskaffenhet.

3.2.2 Fortsatt behandling: Som beskrivits under punkt 2.1 och 2.4.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

- Nya ytor av cement, kalkputs och betong behandlas tidigast efter 8 veckor.
- Bearbetningstemperatur minst 10°C, max 30°C, max 85% Luftfuktighet. Optimalt är 20-23°C, 40-65% Luftfuktighet. Applicera ej i direkt solljus eller vid extrema fuktförhållanden. Underlagets normala fuktgrad får ej överskridas.
- Rör om produkten väl, såväl före, som under appliceringen.
- Skillnader mellan olika tillverkningsseter kan förekomma. Blanda produkter med olika chargenummer före användning.
- Skydda noga omgivande ytor med täckmaterial och ta omedelbart bort fläckar och spill med vatten och/eller tvällösning.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad