

Produkt/Användningsområde

AURO Rostskyddsgrund Nr 234 är en grundfärg innehållande vegetabiliskt lösningsmedel för grundbehandling av rostfria stål- och metalldelar inom- och utomhus. En efterföljande behandling med AURO Naturlackfärger Nr 250* (inom- och utomhus) och Nr 260* (endast inomhus) är nödvändigt.

Enkel bearbetning med ringa droppbildningar, bra utflytning, ger bra häftförmåga och värmebeständig upp till 80°C.

Innehåll

Hartsbindemedel från linolja, ricinolja, trä-standolja, kolofonium-glycerinester, pigment, fyllnadsmedel, vegetabiliskt lösningsmedel Orange sweet ext., alkohol och Ca/Co/Zr-torkmedel (blyfritt). För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Rödbrun.

Appliceringsmetoder

- Strykes med pensel eller anstrykare.
 - Rollas med finstrukturerad skumplastroller eller korthårsroller (t.ex. AURO Nr 730*).
 - Sprutas
- | | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | Air Coat | Högtryck | Dimreducerat (HVLP) |
| Spruttryck: | 100-200 bar | - | 1,5 bar |
| Lufttryck: | 2 bar | 3,0 – 4,5 bar | 1,5 bar |
| Munstycke: | Flatstråle 11/40 | 1,2 – 2 mm | 1,8 bar |

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Damm torr efter ca 10 timmar.
- Torr, slipbar och övermålningsbar efter ca 48 timmar.
- Avsevärd förlängda torktider vid hög luftfuktighet, låga temperaturer och vid för hög produktapplicering.
- Torktiden påverkas av luftens syrehalt, se för god luftcirkulation

Riskklass	UN 1263, ADR 3 – Flampunkt: 48° C.
Densitet	1,15 g/ml
Viskositet	Ca 40 sekunder (DIN6 mm) vid 20° C. Fasta beståndsdelar ca. 68%, VOC: ca. 32%
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med Auro Växtbalsamförtunning Nr 191*, högst 20%
Åtgång	Ca. 0,06 l/m ² , motsvarande ett ytskikt på ca. 70µm i vått tillstånd och 55 µm torr. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktysrengöring	Rengör omedelbart efter användning med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191
Lagring	24 månader i öppnad förpackning. Lagras svalt men frostfritt och oåtkomligt för barn.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Flytande rester: EAK-code 080111 eller 200127, EAK-beteckning: Lack, innehållande farliga ämnen..
Observera (Säkerhetsinformation)	<p>R(isk)-fraser för produkten: R10 – Brandfarligt, R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.</p> <p>S(afty)-fraser för produkten: S23 - Undvik inandning av ångorna. S51 - Sörj för god ventilation. S62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.</p> <p>Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna). Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.</p>

Användningsföreskrifter

- Bearbetningstemperatur minst 10°C och max 30°C vid 85% relativ luftfuktighet.
- Rör om produkten väl före användning.
- Appliceras ej vid direkt solljus eller under fuktiga förhållanden.
- En tydlig typisk produktlukt förekommer (citrusdoft).

AURO Rostskyddsgrund Nr 234

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

Obehandlade rostfria stål- och metalldelar.

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, rent, torrt, rostfritt och med god häftförmåga.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör ytan, slipa noggrant (Korn 60-120) till blank yta utan rost. Avlägsna allt damm noggrant. Använd **EJ** rostborttagningsmedel eller andra typer av rostomvandlande medel.

2.2 Grundbehandling:

- Applicera 1 gång jämt med pensel eller roller.
- Vid sprutning förtunna produkten med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191 så lämplig sprutviskositet erhålles.
- Var noggrann med att det finns ordentlig ventilation i rummet.
- Inomhus kan som alternativ 1 strykning med AURO Grundfärg Nr 253*, utspädd med 10 % vatten, genomföras.
- Efter torkning, mellanslipa lätt och avlägsna allt slipdamm.

2.3 Mellanbehandling:

- Applicera 1 gång enligt punkt 2.2.
- Efter torkning, mellanslipa lätt och avlägsna allt slipdamm.

2.4 Slutbehandling/Efterföljande behandling:

- Med AURO Naturlackfärg Nr 250* - blank (inom- och utomhus) eller AURO Naturlackfärg Nr 260* - sidenmatt (endast inomhus) i önskad kulör enligt instruktion.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Förberedelse av underlag:

- Fasta och väl bevarade ytor mattslipas. Rostfläckar, liksom gamla ej häftande ytskikt avlägsnas helt med stålborste och slipning. Var även noggrann med att slipa ner/jämna ut kanterna kring skadade ytor.

3.2 Grundbehandling:

- De rostbefriade ytorna behandlas med AURO Rostskyddsgrund Nr 234 enligt punkt 2.2.

3.3 Mellanbehandling:

- De 1 gång behandlade rostbefriade ytorna behandlas med AURO Rostskyddsgrund Nr 234 enligt punkt 2.2.

3.4 Slutbehandling:

- Som under punkt 2.4.

4 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Ytorna rengörs endast med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av AURO Lack- och lasyrrengöring Nr 435*.
- Använd inga rengöringsmedel innehållande alkaliska (tex salmiaklösningar) eller stark skurande, slipande ämnen.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad