

Produkt/Användningsområde

AURO Svensk röd Nr 148 är en lösningsmedelsfri olje- och pigmentbaserad slamfärg för utomhusbruk. Används som en enproduktbehandling på obehandlat sågat trä.

Innehåll

Linolja, linolje-standolja, mineraliska pigment, fyllnadsmedel, vetemjöl och järnvitriol. Naturfärger är inte lukt- eller emissionsfria. Observera möjliga allergirisker. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Tekniska egenskaper

Lätt att bearbeta och renovera. Tillåter underlaget att andas. Har en produkttypisk doft.

Färgton

Oxidröd.

Appliceringsmetoder

Strykes med pensel, borste eller kvast.

Torktider under normala förhållanden (23°C, 50% relativ luftfuktighet)

- Dammtorr: ca 2 timmar.
- Bearbetningsbar ca: efter 24 timmar.
- Torktiden är avsevärt längre vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning.

Riskklass	Ingen
Densitet	1,15 g/ml
Viskositet	Ca 30 dpas vid 20° C.
Förtunning	Vatten
Åtgång	Ca. 0,25 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på materialtyp applikationsmetod och ytstruktur. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktysrengöring	Rengör omedelbart verktygen efter användning med vatten, eventuellt med tillsats av AURO Växtsåpa Nr 411*.
Lagring	Lagras svalt, men frostfritt och väl tillslutet. Lagerstabilitet vid 18° C och tillsluten originalförpackning ca. 2 år.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Burkar med intorkad produktrester kan lämnas till återvinning. Flytande rester: EAK-code 080120 beteckning flytande färgsuspension.
Observera (Säkerhetsinformation)	Indränkta trasor kan självantända. Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Produktkod: M-DF03, Naturhartsfärg, lösningsmedelsfri.

Användningsföreskrifter

- Produkten är biocidfri.
- Det är viktigt att undvika direkt solljus och fuktpåverkan under appliceringen.
- Bearbetningstemperatur min 10° C och max 30° C med max 85% relativ luftfuktighet.
- Max 12% trädfuktighet vid lövträ och max 15% vid barrträ.
- Rör om väl innan användning.
- Produkter med olika charge nummer på förpackningarna rörs ihop för att undvika eventuella färgdifferenser.
- Knastar och spik/skruvhuvud kommer att vara dåligt täckta efter först strykningen, så upprepa strykningen på dessa ställen innan slutstrykningen göres.
- På träslag med innehållsrika ämnen (tex ek) kan missfärgningar och problem med häftförmågan av färgen uppstå.
- Produkten är inte smetfri, generellt kritar slamfärger av sig och sköljs ur med tiden.
- Regelbunden kontroll, vård och underhåll av ytorna befrämjar ett optimalt skydd. Beroende på graden av nedslitning leder en renovering/återställande av ytorna till mångårig hållbarhet.

AURO Svensk röd Nr 148

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

- Sågade eller uppruggade obehandlade träytor, samt slitna slamfärgsmålade ytor.

1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

- Underlaget måste vara rent, fast, torrt, fettfritt, kemiskt neutralt, sugande och utan ämnen som kan ge genomslag.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Lämpliga underlag:

- Sågade eller uppruggade obehandlade träytor.

2.1.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör underlaget från löst sittande material och damm och rugga upp (med grovt sandpapper eller stålborste) eventuella blanka/hyvlade partier i träytan.

2.1.2 Grundbehandling:

- Förtunna AURO Svensk röd Nr 148 med ca. 20% vatten.
- Applicera produkten i ett jämnt skikt över ytan.
- Efterföljande behandling utföres först efter ordentlig torkning, minst 24 timmar.

2.1.3 Slutbehandling:

- Applicera produkten oförtunnad i ett jämnt skikt över ytan.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Underlag:

- Starkt förslitna eller skadade ytor.

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Extremt förslitna eller skadade ej lämpliga skikt/behandling avlägsnas fullständigt ner till intakt underlag.
- Ytan rengöres grundligt med en kraftig borste och dammet avlägsnas.
- En renovering av fläckar är möjlig, men färgdifferenser kan uppstå beroende på förslitningsgraden.
- Nyuppbbyggnad av ytan, som under punkt 2.

3.2 Underlag:

- Intakta ytor, underhåll av ytan.

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Ytan rengöres grundligt med en kraftig borste och dammet avlägsnas

3.2.2 Grund- och Mellanbehandling:

- Grundbehandling behövs normalt ej vid intakt yta, vid behov som under punkt 2.1.2.

3.2.3 Slutbehandling:

- Som under punkt 2.1.3.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad