

Produkt/Användningsområde

AURO Trägrundering Nr 124 är en vattenspädbar, lösningsmedelsfri och giftfri (biocidfri), transparent grundering för trä och träprodukter, inom- och utomhus. Efterbehandling med AURO Aqua-Produkter, t.ex. Grundfärg Nr 253*, Naturlackfärg Nr 250*- blank, Naturlackfärg Nr 260*- sidenmatt (endast inomhus) eller AURO Trävax Nr 184*.

Se avsnitt 1 på omstående sida beträffande applicering på substansrika träslag

Innehåll

Linolja, ricinolja, solrosolja, kolofonium-glycerinester (delvis som ammoniumsalt), mineraliska fyllmedel, vatten, tensider från ricinolja och rapsolja, lecitin, metylcellulosa, xanthane, borater, silikat, Ca/Co/Zr-Torkmedel (blyfritt).

Naturfärger är inte lukt- och emissionsfria. Observera möjliga allergier. För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Färgton

Färglös, ger träytan en lätt honungsnyans.

OBS. Produkten har i vått tillstånd ett mjölkaktigt utseende som blir transparent efter torkning.

Appliceringsmetoder

- Penselstrykes (lasyrpensel med syntet- eller blandat borst).
- Rollas (t.ex. med finstrukturerad plastikroller eller korthårig roller).

OBS! Använd helst nya verktyg, eller verktyg som ej rengjorts med lösningsmedel.

Sprutas	Tryck	Dimreducerad	Airmix
Munstycksstorlek	0,8-1,5 mm	0,8-1,5 mm	Följ spruttillverkarens anvisning
Tryck	3-5 bar	2-4 bar	Följ spruttillverkarens anvisning

Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Damm torr efter ca 6-9 timmar, torr och övermålningsbar efter ca 24 timmar, slutlig genomhärdning uppnås efter cirka 3 dygn.
- Avsevärd förlängda torktider vid hög luftfuktighet, låga temperaturer, vid för hög produktapplicering eller om produkten har applicerats på innehållsrika träslag (t.ex. ek, kastanj eller tropiska träslag).
- Torktiden påverkas av luftens syrehalt, se till att det finns god luftcirkulation

Riskklass	Ingen
Densitet	1,03 g/cm ³
Viskositet	Ca 60 sekunder (DIN4 mm) vid 20°C.
Förtunning	Färdig att användas, kan spädas med vatten, högst 20%
Åtgång	Ca. 0,06 l/m ² och strykning. Förbrukningen kan variera beroende på applikationsmetod, ytstruktur och träslag. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktysrengöring	Stryk ut produktrester och tvätta noggrant med varmt vatten och AURO Växtsåpa Nr 411* omedelbart efter avslutad användning. Starkt fastsittande produktrester avlägsnas genom blötläggning i en 5%-ig såplösning eller ev. med AURO Växtbalsamförtunning Nr 191*. Skölj därefter noggrant med vatten.
Lagring	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras svalt men frostfritt
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Intorkade produktrester som hushållsavfall eller till kompostering. Följ de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 200112, EAK-beteckning: Färg.
Observera (Säkerhetsinformation)	Indränkta trasor kan självantända (pga intorkande olja i produktresterna). Bred därför ut trasorna för torkning eller blötlägg dessa i vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

Användningsföreskrifter

- Testad enligt DIN EN 71 del 3, säkerhetstest för leksaker, och DIN 53160, motståndskraft mot saliv och svett.
- Bearbetningstemperatur minst 10°C. Maximal fukthalt i trä 12 % för hårda träslag, 15 % för mjuka träslag. Rör om väl före användning.
- Undvik direkt solljus och fukt under appliceringen.
- Beakta tillverkarens anvisningar vid behandling av t.ex. plywood och liknande material.

AURO Trägrundering Nr 124

1 UNDERLAG

1.1 Lämpliga underlag:

Trä och trämaterial inom- och utomhus. Begränsat användbar på innehållsrika träslag.

1.2 Innehållsrika träslag:

För att förebygga förlängda torktider på träslag med höga halter av garvsyror (t.ex. ek, kastanj, framiré) och på träslag där man riskerar genomslag eller missfärgningar (t.ex. lärkträ, röd ceder, röd meranti) vid målning med ljusa färger (vit), samt för att förebygga utfällningar på salt- och tryckimpregnerat virke, förbehandlar/grunderar man lämpligast med AURO Specialgrundering Nr 117*, som alternativ till AURO Trägrundering Nr 124.

1.3 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara fast, kemiskt neutralt, torrt, fettfritt och rent.

2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

2.1 Underlag:

Trä och trämaterial.

2.1.1 Förberedelser av underlag:

- Produkten är **biocidfri**. Behandling med (**biocidhaltig**) lämplig trägrundering på trädetaljer i bärande konstruktioner, paneler utsatta för väder eller i fuktiga utrymmen etc bör övervägas.
- Runda av skarpa kanter, rengör underlaget, slipa ytan.
- För bästa möjliga resultat, blöt ytan med svamp eller trasa, låt torka, finslipa. Borsta underlaget i träriktning och avlägsna allt damm.
- Slipa endast med rostfria slipmaterial.

2.1.2 Grundbehandling:

- Applicera AURO Trägrundering Nr 124 en gång i ett jämt skikt (inom- och utomhus).
- Vid efterföljande övermålning med lackfärg (inomhus) kan alternativt AURO Grundfärg Nr 253*, utspädd med 10% vatten, användas.
- Slipa efter torkning, torka bort damm.

2.1.3 Slutbehandling:

Utföres enligt produktblad för vald slutbehandling.

3 APPLICERING VID RENOVERING

3.1 Underlag:

Flagnande eller skadade gamla färgskikt (Renoveringsmålning).

3.1.1 Förberedelse av underlag:

- Ej vidhäftande färgskikt avlägsnas.
- Kontrollera övriga färgskikt och underlag på vidhäftningsförmåga och överensstämmelse med produkten.

3.1.2 Grundbehandling:

Som under punkt 2.1.2.

3.1.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

3.2 Underlag:

Oskadad gammal målning (underhåll).

3.2.1 Förberedelse av underlag:

- Rengör noggrant, slipa upp ytan och avlägsna allt damm.

3.2.2 Grundbehandling:

Ej erforderligt vid intakt färgskikt.

3.2.3 Slutbehandling:

Som under punkt 2.1.3.

*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad