

# AURO

Naturfärger

## Tekniskt Informationsblad

### AURO Vägglasyrvax Nr 370

#### Produkt/Användningsområde

Auro Vägglasyr-vax Nr 370 är en lösningsmedelsfri, pigmenterad eller opigmenterad, vattenspädbar vaxdispersion. Användes för att skapa ett laserande färgintryck eller som färglös vattenavvisande slutbehandling av öppnporiga ytor inomhus. (t.ex. med AURO Väggfärg Nr 321\* behandlade vägg- och takytor).

#### Innehåll

Vatten, bivax, carnaubavax, dammar, kokos- och palmkärneolja-natronsåpa, borater, metylcellulosa, xanthan, rosmarinolja, sockertensid, jord-, järnoxid- och mineralpigmenter). För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

#### Färgton

Aktuella färger:

Färglös: Nr 370-00

Majsgul: Nr 370-10

Pistage: Nr 370-60

Korall: Nr 370-32

Mineralvitt: Nr 370-90

Himmelsblå: Nr 370-50

Jordbrun: Nr 370-81

Produkten torkar till en början lätt vitaktig respektive pastellfärgad. Den slutliga färgtonen uppnås först efter polering.

#### Appliceringsmetoder

Penselstrykning, rollas (skumplastroller). Kreativ formgivning genom stöppling, trasmålning, m.m. - se vårt informationsblad "Laseringstekniker på väggar" för ytterligare information.

#### Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

Polerbar efter ca 4-24 tim. Torktiden avgörs i hög grad av temperatur, luftfuktighet och underlagets fukthalt. Slutresultatet uppnås omedelbart efter polering.

Riskklass	Ingen.
Densitet	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet	Ca 15 dPa/sek vid 20°C.
Förtunning	Vatten.
Åtgång	Genomsnittlig ca 0,07 l/m <sup>2</sup> . För skapande lasymålning av vägg- och takytor kan produkten spädas till 1:3 med vatten. Förbrukningsmängden minskar då i motsvarande mängd. Önskas ännu svagare färgton bör Nr 370-00 blandas i. Exakt förbrukning testas på objektet..
Verktögsrengöring	Avlägsna färgstänk omedelbart med vatten. Arbetsredskap tvättas ur med vatten innan dessa hunnit torka. Nedstänkta textilier (kläder, polerdukar) kan tvättas ur med het sodalösning om textilierna tål denna behandling.
Lagring	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras torrt och svalt men frostfritt. Öppnad förpackning tillslutes lufttätt.
Förpackningsmaterial	Bleck. Tom förpackning kan återvinnas som metall.
Avfallshantering	Torkade produktrester kan komposteras. Dock förbjuder svensk lag detta. Följ därför de bestämmelser som finns beträffande färgavfallshantering på din ort. Flytande rester: EAK-code 200112, EAK-beteckning: Färg.
Observera (Säkerhetsinformation)	<b>Även naturprodukter förvaras oåtkomligt för barn. Undvik ögonkontakt, andas ej in polerdamm (t.ex. genom användning av skyddsmask). Vid ögonkontakt skölj omedelbart med rikligt med vatten och rådgör med läkare.</b>

#### Användningsföreskrifter

- Bearbetningstemperatur minst 12 °C.
- AURO-vägglasyr-vax innehåller inga syntetiska konserveringsmedel och kan därför (liksom livsmedel) fördäras p.g.a. mikrobiell nedbrytning. Produkten användes ej om den luktar skämd eller vid synligt mikrobiellt angrepp (mögel).

AURO Nr 370

**Auro Norden AB**

Kristianstadsvägen 4:90  
277 31 Kivik

Tel: 0414 – 720 16  
Fax: 0414 – 724 30

Org-Nr. 556637-0267  
www.auronorden.com  
E-mail: info@auronorden.com

## AURO Vägglasyr-vax Nr 370

### 1 UNDERLAG

#### 1.1 Lämpliga underlag:

Alla med AURO Väggefärg Nr 320, Nr 321 eller Nr 322, eller AURO Naturfiberputs Nr 311/911, eller AURO Naturharts strukturgrund Nr 302 behandlade underlag.

#### 1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:

Underlaget måste vara bärande, öppenporigt, fast, rent, torrt, kemiskt neutralt och fettfritt och utan genomslag. Underlaget bör vara tillräckligt jämnt för att garantera en jämn applicering och användning av lämpligt polerverktyg (trasa, borste, pad).

### 2 APPLICERING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

#### 2.1 Underlag:

Med AURO Väggefärger (Nr 302\*, Nr 911\*, Nr. 320\*, Nr 321\*, eller Nr 322\*) behandlade väggar.

##### 2.1.1 Förberedelser av underlag:

Bortfaller.

##### 2.1.2 Grundbehandling:

Bortfaller.

##### 2.1.3 Slutbehandling

- Blanda AURO-vägglasyr vax med vatten till önskad färgintensitet. Vid starkare spädning tillförs ev. AURO Vägglasyr-vax Nr 370-00 färglös.
- Provstryk på lika behandlat underlag för att erhålla rätt färgton, färgintensitet och viskositet.
- Appliceras med lämpligt verktyg.
- Poleras med mjuk trasa eller borste efter fullständig torkning
- För bättre vattenfasthet kan AURO Vägglasyr-vax Nr 370-00 färglös, användas på vägg- och takytor.

**Skiktmålning** (olika färgtoner ovanpå varandra).

- Låt första appliceringen torka 2-24 timmar (se punkt Torktider på omstående sida), polera upp. Applicera därefter andra skiktet, låt torka 2-24 timmar (se punkt Torktider på omstående sida), polera upp.

### 3 APPLICERING VID RENOVERING

Den polerade lasyrytan bildar ett skyddsskikt mot smuts vilket förhindrar en enkel övermålning. Beroende på underlag och polergrad är därför en noggrann rengöring av underlaget med vatten och rengöringsmedel nödvändig. Därefter utföres provstrykning.

\*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad